

## SKLADBA 0/1 *Vnitřní plochy kasemat v interiérech – 1. nadzemní podlaží*

1. před započatím prací bude proveden informativní restaurátorský průzkum stavu omítek, který určí rozsah a kvalitu historických omítek a dále rozsah novodobých omítek s příměsí cementu
2. omítky, určené průzkumem k odstranění (s příměsí cementu), budou šetrně sejmuty – spáry vyškrábány do hloubky 20 mm
3. u historických omítek bude nedestruktivní metodou prozkoumána kvalita soudržnosti materiálu a přídržnost na zdivu, omítky budou restaurátorsky opraveny
4. plochy, které byly zcela zbaveny omítek, budou opatřeny sanační systémovou omítkou - *čistě vápenná sanační omítka*. Pro provedení omítek bude dodržena technologie, určená výrobcem
5. zachovaná historická omítka bude ošetřena, zpevněna a bude potažena vrstvou nové čistě vápenné trasové omítky, *Čistě vápenná maltovina historického charakteru*, jako plnivo bude použit kvalitní říční písek, nejlépe z místních zdrojů, aby byl zachován místní charakter omítek
6. projektant upozorňuje na fakt, že povrchová struktura čistě vápenné omítky a čistě vápenné sanační omítky je pohledově odlišná a obě omítky jsou rozdílně roztíratelné, takže nelze sanační omítku plynule zatírat do již provedené vápenné omítky. Doporučuje se provést nejprve omítky sanační.
  - konečný nátěr
  - standard „paropropustná otěruvzdorná vápenná barva“
  - 3x přibarvená do šedobéžového odstínu – 3 vrstvy